

EMBALLAGE

1 Litres
5 Litres



SUPER ROBOT

GRAISSE LUBRIFIANTE SYNTHETIQUE

Numéro CAS : 7732-18-5

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur **marron foncé**

Stabilité à l'oxydation, ASTM D 1831, 2 heures, 25 °C, changement +/- **10 %**

Roulement de roue, ASTM D 1263 **5 g maximum**

Point de goutte, ASTM D 2265 **250 °C minimum**

Test des propriétés anticorrosion, ASTM D 1743 **Réussi**

Séparation de l'huile, ASTM D 1742 **5 % maximum**

Lavage à l'eau, ASTM D 1264, 1 heure, 79 °C, **perte 5 %**

Propriétés du fluide de base :

- Viscosité à 100 °C, ASTM D 445, Centistokes **37 - 45**
- Viscosité à 40° C, ASTM D 445, Centistokes **414 - 506**
- Indice de viscosité **150**
- Point d'écoulement, ASTM D 97, **maximum - 30 °C**
- Point d'ignition, ASTM D 92, **minimum 280 °C**

STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine,
loin du gel et de la chaleur

DESCRIPTION

La graisse synthétique SUPER ROBOT est un lubrifiant multi-usage à base d'huile minérale, destiné aux applications à températures moyennes à fortes. Ce produit contient des additifs extrême-pression (EP) et anti usure, ainsi que des agents anticorrosion, qui lui permettent d'assurer une protection efficace dans des domaines aussi variés que l'industrie, la construction, l'agriculture et l'automobile. La graisse synthétique SUPER ROBOT est particulièrement bien adapté pour les roulements des machines à papier, les roulements de presses, les rouleaux à feutre et les roulements calendaires.

APPLICATION

La graisse synthétique SUPER ROBOT peut être appliquée à des températures ambiantes de - 40 °C à + 180 °C (- 40 °F à + 356 °F) en fonction de la conception du système de lubrification et de la méthode d'application. En situation, la plage de températures de fonctionnement de la graisse synthétique SUPER

ROBOT est comprise entre - 46 °C et +180 °C (- 50 °F et + 356 °F).

Respectez les fréquences de lubrification recommandées par le constructeur de l'équipement.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

