

Pot de 5 Kg

SARACOLLE

CARACTERISTIQUES

Colle blanche universelle à base de PVAc, pour le collage du bois et ses dérivés (bois aggloméré; placage,...), mais aussi pour carton, papier et autres matériaux poreux. Prise rapide. Résiste à l'humidité (D2), séchage transparent, pour usage intérieur.

PROPRIETES

- Exclusivement pour une utilisation intérieure
- Prête à l'emploi
- Facilement utilisable
- Conçue pour la plupart des essences de bois
- Egalement pour papier et carton
- Séchage rapide
- Semi-transparent au séchage
- Haute adhérence finale
- Facilement sciable et ponçable
- Ne tache pas
- Haute force de cohésion finale
- Mise en œuvre aisée
- Résistance à l'humidité (D2 selon Norme EN 204)
- Devient semi-transparente en séchant
- Ne tache pas
- Exclusivement pour utilisation intérieure
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant durcissement de la colle

ENTREPOSAGE ET ELIMINATION

Entreposer dans un endroit à l'abri du gel dans des contenants hermétiquement fermés à une température variant entre 5°C et 32°C. Stabilité du produit jusqu'à cinq cycles de gel et dégel. Ne pas entreposer dans des contenants métalliques. Pour la mise au rebut, laisser la colle sécher et jeter avec les déchets.

MODE ET DOSE D'EMPLOI

SARACOLLE peut être appliquée avec une spatule finement dentelée (A4), brosse, rouleau, machine à encoller, distributeur pour colle blanche ou encolleuse, sur une des surface à encoller. Pour arriver à une haute force de résistance à la traction finale, la colle peut être appliquée sur les deux faces. Pour les bois poreux et les bois durs, l'encollage des deux faces est toujours préconisé. Les surfaces à encoller doivent être jointes durant le temps d'assemblage ouvert de 15 min. L'encollage doit être pressé ou serré durant le temps de durcissement (min. pression de 1kg/m² pendant un temps min. de 2 h).

CONSOMMATION :

80 à 120 g/m² pour collage plat, 150 à 180 g/m² pour assemblage, en fonction du support, de la rugosité, du type de bois

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

SITE WEB : www.saraprocmaroc.com

E-mail: lahlou.saraproc-maroc@gmail.com

